



MARSTON **free** Universal-Dichtung

Kalıcı plastik, çok yapışkan mastik. Mükemmel termal, mekanik ve kimyasal direnci sayesinde MARSTON içermeyen üniversal mastik, özellikle zorlu ve kritik sızdırmazlık bileşenleri için uygundur.

İzosiyanat yok! Tehlikeli malzeme değildir!

İçerik	Poliüretan
Görünüş	Yeşil
Yoğunluk (25°C)	1,10 g/cm ³
Maks. boşluk doldurma	yaklaşık 0,25 mm
Tutarlılık	Pasty
Flaş kapatma süresi	Süresiz
Sıcaklık direnci	-55°C ila +200°C
Oda sıcaklığında depolama stabilitesi Basıncılı hava kartuşu tüp 85 g, kartuş 330 g	24 ay 5 yıl

Direnç

MARSTON Universal sızdırmazlık, tüm mineral yağlara ve çeşitli sentetik yağlara, yağlayıcılara, yakıtlara, katkı maddelerine, havaya, gazlara, suya ve su-antifriz karışımlarına karşı dayanıklıdır.

Uygulama alanları

Otomotiv ve motosiklet endüstrileri, traktör endüstrisi, motor ve elektrik endüstrileri, türbinler ve nükleer güç istasyonları, makine ve iletim inşaatı, gıda maddeleri endüstrisi, madencilik, kimya ve petrokimya endüstrileri, gaz, su ve elektrik işleri vb.

Kullanım Talimatı

Sızdırmazlık yüzeylerini MARSTON Temizleyici ile temizleyin. Bir veya her iki tarafa ince bir MARSTON Universal conta tabakası uygulayın. Daha sonra birleştirin. Bileşiğin doğası gereği, monte edilen bileşenlerin sıkılması gerekebilir. Artık bekleme süresine gerek yok!

Değerler ortalama değerlerdir. Yalnızca bilgi amaçlı olup, hiçbir garanti vermezler.

Bergheimer Str. 15 | D-53909 Zülrich | Tel. 02252/94150 | info@marston-domssel.de
www.marston-domssel.de

Mlkler

- o Solvent iermez
- o İzosiyanat iermez
- o Tehlikeli deęil
- o Tehlikeli Maddeler Olmadan
- o Kalıcı plastik
- o Sızdırmazlık yzeylerine mkemmel yapışma
- o Hemen kullanılabilir
- o Birok ortama karşı dayanıklıdır
- o Kolay skm
- o Plastik kalır, atlama yok
- o Flařlama gerekmez

Paketleme

rn numarası

6 x tp à 85 g	MMD.F.T85
12 x Dura-Press à 200 g Otomatik kartuř	MMD.F.K200
20 x kartuř à 330 g	MMD.F.K300
12 x basınlı hava kartuřu	MMD.F.DL200

Bergheimer Str. 15 | D-53909 Zlpich | Tel. 02252/94150 | info@marston-domsel.de
www.marston-domsel.de

Bu rnde yer alan aıklamalar en iyi bilgi birikimimizle oluřturulmuřtur ve bilgi eksiklięine yol amaktadır. Bu konuda bir aıklama gereklidir. Vor Anwendung sollten eingehende Versuche durchgefhrt werden, dabei stellt dieser Prospekt eine Grundlage dar. Eigentum ve Personen Schutze'ye ynelik olası geliřmeler iin Verantwortung, katılımcının sorumluluęundadır. Daha iyi bir norm uyarınca gvenlik bilgi formları tm rnler iin talep zerine temin edilebilir.