

MD MS POLİMER HT

Yüksek sıcaklık MS POLİMER	
Taban	MS Polimer
Yoğunluk	1,53 g/ml
Renk	siyah, gri, beyaz
Cilt oluşum süresi (23°C/%55 RV)	10 dakikadır.
Kürlenme 24 saat	3 mm kalınlığındadır
Büzülme	alçak
Kopma uzaması (DIN 53504)	yaklaşık %280
Shore A Sertliği (DIN 53505)	60
Çekme dayanımı (DIN53504)	2,20 MPa
Sıcaklık dayanımı	-40°C ila +100°C, kısa süre +200°C'ye kadar
Raf ömrü	+5°C ile +25°C arasında serin ve kuru bir yerde
Direnç	
Mekanik dayanım	iyi
Kimyasal direnç	ara sıra strese iyi gelir
Tuzlu suya dayanıklılık	iyi
Temizlik malzemeleri	iyi
Kir yapışması	hayır
Renk değişikliği	hayır
Özellikler	
- İzosiyanat ve silikon içermez - Üzeri boyanabilir veya kaplanabilir - Kalıcı elastik - Uygulanabilir ıslak üzerine ıslak - UV radyasyonuna, hava koşullarına, tuzlu suya ve kloro karşı dayanıklı - Birçok yüzeye mükemmel yapışma	- Hızlı sertleşme - Beyaz, siyah, gri ve şeffaf renklerde mevcuttur -40°C ile +100°C arası sıcaklığa dayanıklı (2-3 saatlik kısa süreler için +130°C mümkündür) - İşleme sıcaklığı +5°C ila +40°C - Toz boya için ideal - Düşük büzülme
Değerler ortalama değerlerdir. Yalnızca bilginiz için hizmet ederler, ancak hiçbir garanti vermezler.	

Bergheimer Str. 15 | D-53909 Zülrich | Tel. 02252/94150 | info@marston-domsel.de
www.marston-domsel.de

Bu ürünlerdeki bilgiler, bilgimiz dahilinde derlenmiştir ve yalnızca bilgi amaçlıdır. Bundan herhangi bir iddia çıkarılamaz. Kullanmadan önce kapsamlı deneyler yapılmalıdır. Broşürümüz bir temel teşkil etmektedir. Mülkiyeti ve kişileri korumak için olası önlemlerin sorumluluğu kullanıcıya aittir. İstek üzerine tüm ürünler için gerekli standartta güvenlik bilgi formları mevcuttur.

Uygulama alanları

Gerilimsiz yapısal yapıştırma/paslanmaz çelik konstrüksiyonlar. Metallerin yapıştırılması, sac işleme, aparat yapımı, klima, kaporta ve araç yapımı. Yüksek sıcaklık dayanımı.

Ürün açıklaması

MD MS POLİMER HT, MS Polimer bazlı yüksek kaliteli bir yapıştırıcıdır. UV radyasyonuna (şeffaf hariç), hava koşullarına, tuzlu suya ve kloro dayanıklıdır. Çoğu durumda astar kullanmadan hemen hemen her yüzeye çok iyi yapışma. Hızlı kürlenir. Eklem düzleştirilmesi sabunlu su ile (asit içermeyen) uygulamadan hemen sonra yapılmalıdır. Toz boya için. Plakalar punta kaynaklıdır. Üstyapı, araç ve konteyner için elastik contalar. Gerilimsiz yapısal yapıştırma / paslanmaz çelik konstrüksiyonlar.

RoHS uyumlu

Ambalaj	Ürün numarası	Renk
20 kartuş á 440 g	MMS. HT. G	gri
20 kartuş á 440 g	MMS. HT. W	beyaz
20 kartuş á 440 g	MMS. HT. S	siyah

Bergheimer Str. 15 | D-53909 Zülpich | Tel. 02252/94150 | info@marston-domsel.de
www.marston-domsel.de

Bu üründeki bilgiler, bilgimiz dahilinde derlenmiştir ve yalnızca bilgi amaçlıdır. Bundan herhangi bir iddia çıkarılamaz. Kullanmadan önce kapsamlı deneyler yapılmalıdır. Broşürümüz bir temel teşkil etmektedir. Mülkiyeti ve kişileri korumak için olası önlemlerin sorumluluğu kullanıcıya aittir. İstek üzerine tüm ürünler için gerekli standartta güvenlik bilgi formları mevcuttur.