



MD MS WINDSCREEN ADHESIVE

02.05.2025

TÜV Sertifika numarası. 09-00781-CP-GBM	
1-K değiştirilmiş Silan Polimerleri, kürlenme yöntemi, nem, solvent içermez.	
Temel	El veya hava basınçlı tabancadan işleme kadar macun benzeri (2-5 bar), çok iyi stabilite.
Renk	siyah
Uygulama sıcaklığı:	+5°C ila +35°C
Sıcaklık direnci	-40°C ila +90°C
Cilt oluşturma süresi	CA. 15 dakika. (20°C/%50 bağıl LF)
Kap ömrü	< 15 dakika (20°C/%50 LF)
Kürlenme hızı	CA. 3 mm/24 saat (DIN 50014)
Zamanı uzaklaştır	2 saat
Kürlenmeden sonra hacim küçülmesi	%1 14 gün (DIN 50014)
Shore -A- Sertliği	yaklaşık. 57 (DIN 53505)
Yeşil gücü	yaklaşık. 600 Pa, Fiziksel akış ölçer 100 MC
Kopma uzaması	yaklaşık . %180, (DIN 53283)
Çekme kuvvet arada	yaklaşık . 2,7 MPa (DIN53504)
Çekme güç %100	yaklaşık . 1,7 MPa (DIN 53504)
Kırmak kuvvet	yaklaşık . 2,5 MPa (DIN 53283)
Göz yaşı yayılma	16 N/mm2 (DIN 53515)
Raf hayat	Açılmamış kartuşta kuru ortamda 12 ay (+5°C ile +30°C arası)
Tanım	
MD MS Ön Cam yapıştırıcısı, yüksek çekme mukavemetine sahip, nemle kürlenene, 1 bileşenli Modifiye Silan Polimer yapıştırıcıdır. Elastik yapı derzleri yapmaya uygundur Yeni Polimer teknoloji, PU, Silikon, Akrilik ve Kauçuk gibi farklı malzemelerin avantajlarını tek üründe birleştirir. Agresif değildir, ıslak dahi olsa 15 dakika sonra boyanabilir. Boyama kürlenmeyi yavaşlatmaz. MD MS Ön cam yapıştırıcısı hızlı kurur, izosiyanat , solvent veya silikon içermez (VOC içermez). Esnek kalır.	
Değerler ortalama değerlerdir. Yalnızca bilgi amaçlıdır ancak hiçbir garanti vermezler	

Bergheimer Str. 15 | D-53909 Zülrich | Tel. 02252/94150 | info@marston-domsel.de
www.marston-domsel.de

The information in this product has been compiled to the best of our knowledge and is intended purely for information purposes. No claims can be inferred therefrom. Before use, thorough experiments should be carried out. Our brochure represents a basis. Responsibility for possible measures to protect property and persons lies with the user. Safety data sheets on the required standard are available for all products on request.

Kimyasal direnç

iyi	varsayılan	kötü
su	Ester	konsantre Asitler
Deniz suyu	Katyonlar	klorlu Hidrokarbonlar
alifatikler çözücü	Aromatikler	
Yağlar		
Yağlar		
seyreltilmiş inorganik Asitler		
Alkaliler		

Uygulamalar

- Ön camların, arabaların, teknelerin vb. yapıştırılması
- Açılır tavan sistemlerinin yapıştırılması ve sızdırmazlığı
- Otomotiv kaportasında, kamyon yapımında yapısal yapıştırma ve sızdırmazlık,
- mobil evler karavanlar, genel araç ve konteyner onarımı ve inşaatı
- Çelik levha, galvaniz veya alüminyum gövde parçaları, köşe profillerinin yapıştırılması
- (pencere çerçeveleri) ve zemin inşaatı

- Üstyapı bağlantılarının sızdırmazlığı, teknelerde su sızıntısı, arka lambalar ve ıslak zeminde
- yüzeyler .
- Polyesterin çelik, alüminyum ve ahşap üzerine karşılıklı olarak yapıştırılması ve kapatılması.
- Lumbazların ve hava şaftlarının sızdırmazlığı.
- Elektronik bileşenlerin, boru geçişlerinin, tıkküvertelerin montajı ve sızdırmazlığı,
- Gezi teknelerinde polyester ve paslanmaz çelik.

Talimatlar için kullanmak

MD MS Ön Cam yapıştırıcısı temiz, yağdan arındırılmış bir yüzeye uygulanmalıdır. (Paslanmaz çelik üzerine astar kullanın) Pnömatik aplikatör veya manuel tabanca ile uygulanabilir. Kartuşu açın ve memeyi sabitleyin. Memenin istenilen çapta kesilmesi. Parçaları 10 dakika içinde birbirine bastırın. Daha fazla talimat için kartuş etiketine bakın.



Özellikler	
○ Astar olmadan bile metal, cam ve plastik üzerinde çok iyi yapışma özellikleri yüzeyler , boya, baz katlar, mineral yüzeyler, boyalı ahşap vb. ○ aralığındaki sıcaklıklarda kürlendikten sonra kalıcı olarak elastik kalır. -40°C ile +120° C arası, büzülmez, titreşimlere dayanıklıdır. ○ Nötr ağ şeklinde, kokusuz ve hızlı kürlenme ○ Yaş-yaş akrilik veya emülsiyon boya ile boyanabilir. ○ İyi UV direnci ve yaşlanma özellikleri	
Ambalajlama	Ürün numarası
12 kartuş á 420 g	MSK.K290

Bergheimer Str. 15 | D-53909 Zülrich | Tel. 02252/94150 | info@marston-domsel.de
www.marston-domsel.de

The information in this product has been compiled to the best of our knowledge and is intended purely for information purposes. No claims can be inferred therefrom. Before use, thorough experiments should be carried out. Our brochure represents a basis. Responsibility for possible measures to protect property and persons lies with the user. Safety data sheets on the required standard are available for all products on request.