

MD MS POLYMER

MS POLİMER ISEGA Uygunluk belgesi 42277 U 16

	GRİ BEYAZ SİYAH	ŞEFFAF
Viskozite	hamur gibi	hamur gibi
Yoğunluk	1.532 gr/ml	1.060 gr/ml
24 saatte kürlenme	3,0mm	2,0mm
Büzülme	olmayan	olmayan
Cilt zamanı	yaklaşık . 10 dakika	yaklaşık . 10 dakika
Kopma uzaması (DIN 53504)	300%	%250
%100 Modül (DIN 53505)	1,7MPa	1,0MPa
Shore -A Sertliği (DIN 53505)	60	45
Raf hayat	+5°C ile +25°C arasında serin ve kuru bir yerde	
Sıcaklık direnci	-40°C ila +100°C, kısa süreli +130°C'ye kadar	-40°C ila +100°C
Rezistans		
Mekanik rezistans	iyi	
Kimyasal direnç	aralıklı dayanımı iyi	
Tuzlu su rezistans	iyi	
Temizlik tedarik	iyi	
Kir bağlılık	hiçbiri	
Solma	hiçbiri	
○ Elastik yapıştırıcı, yüksek mukavemet ○ İnşaat ve endüstride iç ve dış mekanlara yönelik yapıştırıcı ve sızdırmazlık uygulamaları ○ Emülsiyon boyalarla boyanabilir (Alkid renklerin kuruma süresi gecikebilir, önceden test edin) ○ Saçak kirliliği yok (doğal taş için çok uygun) ○ Büzülme yok ○ İzosiyanat , solvent, ftalat ve silikon içermez	○ Hızlı kürlenme ○ UV ışınlarına, hava koşullarına, (tuzlu) suya, neme ve klora, mantar oluşumuna karşı dayanıklı ○ Birçok yüzeye çok iyi yapışır, çoğu durumda astarsız test edin (gözenekli yüzeyler için önceden test edin) ○ Kokusuz ○ Islak üstüne ıslak uygulanabilir ○ Zımparalanmış	
Değerler ortalama değerlerdir. Yalnızca bilgi amaçlıdır.		

Değerler ortalama değerlerdir. Yalnızca bilgi amaçlıdır.

Bergheimer Str. 15 | D-53909 Zülrich | Tel. 02252/94150 | info@marston-domsel.de
www.marston-domsel.de

The information in this product has been compiled to the best of our knowledge and is intended purely for information purposes. No claims can be inferred therefrom. Before use, thorough experiments should be carried out. Our brochure represents a basis. Responsibility for possible measures to protect property and persons lies with the user. Safety data sheets on the required standard are available for all products on request.

Anwendung		
- Derzleri, dikişleri bağlamak için uygun üniversal dolgu ve derz dolgu macunu, - İnşaat ve endüstrideki kolonlar, çatlaklar ve tümsekler (genleşme derzleri yok) - Gövde ve metal bağlantılar, yapıştırıcılar ve sızdırmazlık malzemeleri (titreşimleri tolere edebilir)	- Yapıştırma için üniversal, su geçirmez, montaj ve inşaat yapıştırıcısı - Taş (gözeneksiz), beton, ayna, alçı polikarbonat, PSPU, PVC, çeşitli plastikler, seramik fayanslar, emaye, bakır, kurşun, çinko, alüminyum , paslanmaz çelik, tespa , renk şemaları , ahşap, cam vb.	
Şartları kullanmak		
Temiz, yağsız ve tozsuz yüzeylerde, astarsız, boya sistemlerine iyi yapışma, metal, cam, ayna seramik genel olarak gözeneksiz yüzeylerde ve çeşitli plastiklerde farklı yüzeyler arasındaki büyük farklar nedeniyle elde edilebilecek yapışma değerlerine ulaşılmalıdır. ancak ilk önce bir deneyle belirlenebilir.		
Yüzey sıcaklığı	en az +5°C	maks. +60°C
Uygulama sıcaklığı	en az +5°C	maks. +40°C
RoHS konforu		
Ambalajlama	Ürün numarası	Renk
20 kartuş á 440 g	MMS.K290	gri
20 440 g'lık kartuşlar	MMS.K290-W	beyaz
20 440 g'lık kartuşlar	MMS.K290-S	siyah
20 300 g'lık kartuşlar	MMS.K290-T	şeffaf
10 tüp á 120 g	MMS.W.T120	beyaz
10 tüp á 60 g	MMS.W.T60	beyaz

Bergheimer Str. 15 | D-53909 Zülrich | Tel. 02252/94150 | info@marston-domsel.de
www.marston-domsel.de

The information in this product has been compiled to the best of our knowledge and is intended purely for information purposes. No claims can be inferred therefrom. Before use, thorough experiments should be carried out. Our brochure represents a basis. Responsibility for possible measures to protect property and persons lies with the user. Safety data sheets on the required standard are available for all products on request.