

MD CA-STAR 2K FLEX

Fiziksel özellikler	
Yapışkan Bölüm A	
Kimyasal türü	metoketil siyanakrilat
Renk	şeffaf
Özel yer çekimi	yaklaşık . 1,18
Viskozite @25°C mPa·s (1,5 rpm)	155.000
Aktivatör Bölüm B	
Kimyasal türü	Metoksietil Siyanoakrilat
Renk	şeffaf
Özel yer çekimi	yaklaşık . 1,23
Viskozite @25°C mPa·s (1,5 rpm)	12.500
Karışık A&B	
Karışım oranı	4:1
Çalışma zamanı	yaklaşık . 5 -6 dakika
Uzama	%200
Nihai kürlenme	24 saat
Maks. Boşluk doldurma	6 mm
Tipik özellikler (tedavi edilmiş)	
Fikstür zamanı çam	180 saniye
Fikstür zamanı kayın odun	90-120 saniye
Fikstür süresi yapısal çelik	60 saniye
Fikstür süresi paslanmaz çelik	60 saniye
Fikstür süresi Alu	90 saniye
Fikstür süresi ABS	45 saniye
Fikstür süresi polikarbonat	60 saniye
Fikstür süresi PMMA	60 saniye
Değerler ortalama değerlerdir. Yalnızca bilgi amaçlıdır, ancak hiçbir garanti vermezler.	

Bergheimer Str. 15 | D-53909 Zülrich | Tel. 02252/94150 | info@marston-domsel.de
www.marston-domsel.de

The information in this product has been compiled to the best of our knowledge and is intended purely for information purposes. No claims can be inferred therefrom. Before use, thorough experiments should be carried out. Our brochure represents a basis. Responsibility for possible measures to protect property and persons lies with the user. Safety data sheets on the required standard are available for all products on request.

Çekme kırpmak dayanıklılık ISO 4587	
Kumlanmış çelik	7,4 N/mm ²
Sıcaklık direnci	-20°C ile +80°C arası +120°C'ye kadar
Özellikler	
○ Birçok malzeme üzerinde mükemmel yapışma özellikleri ○ Düşük çiçeklenme ○ Tikotropik ○ Damla özgür ○ Esnek kalır ○ Mekanik düzenlenebilir	○ 6 mm'ye kadar boşluk doldurma ○ Baş üstü ve dikey konumlardaki uygulamalar ○ Temiz bağlanma PMMA'nın ○ Benzin ve dizele karşı dayanıklı ○ Kokusuz
TAŞIMA VE DEPOLAMA	
Yüzey temiz, kuru ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Çift enjeksiyonu monte etmek için pistonu yerleştirin, ardından kapağı çıkarın ve statik karıştırıcıyı takın. Malzemenin ilk santimetresini atın. İki yüzeyden birine MD CA-STAR 2K FLEX girin ve iki parçayı 1 dakika içinde birleştirin. MD CA-Star 2K FLEX uygulamasından sonra konumlandırma için 5-60 saniyeniz vardır (malzemeye bağlı olarak). Nihai sertliğe 24 saat sonra ulaşılır. Şırıngayı serin ve kuru bir yerde saklayın. Raf Ömrü: 12 ay. MD CA-Star 2K FLEX -15°C'de işlenebilir.	
Ambalajlama :	Ürün numarası :
10 adet 10 gr, 3 mikser dahil	MGL.STAR.F.S10