

MARSTON Universal-Dichtung



DIN EN 751-2



Listelenen P1
146099

İzosiyanat içermez

Görünüş	Kırmızı
Yoğunluk (25°C)	1,10 g/cm ³
Katı içerik	60.0 - 70.0 % Poliüretan
Solvent içeriği	30.0 - %40.0 (Aseton/Etilasetat karışımı)
Sıcaklık aralığı	Yaklaşık -55°C ila +270°C (kısa süreli yaklaşık 300°C'ye kadar)
Maks. boşluk doldurma	yaklaşık 0,20 mm
Tutarlılık	pasty
Metaller üzerindeki etkisi	Atmosferik korozyonu önler
Raf ömrü	Oda sıcaklığında sınırsız

Direnç

Kalıcı plastik, poliüretan bazlı çok yapışkan sızdırmazlık bileşiği. Mükemmel termal, mekanik ve kimyasal direnci sayesinde. MARSTON SEALANT özellikle yüksek gerilimli sızdırmazlık bağlantıları için uygundur. MARSTON SEALANT, diğerlerinin yanı sıra, tüm mineral yağlara ve çok sayıda sentetik yağ, yağlayıcılara, yakıtlara, katkı maddelerine, havaya, gazlara, suya ve su antifriz karışımlarına karşı dayanıklıdır.

Malzeme kombinasyonları

- metal-Metal
- metal-plastik
- plastikler-plastikler

Değerler ortalama değerlerdir. Yalnızca bilgi amaçlı olup, hiçbir garanti vermezler.

Bergheimer Str. 15 | D-53909 Zülrich | Tel. 02252/94150 | info@marston-domsel.de
www.marston-domsel.de

Bu ürünlerdeki bilgiler bilginiz dahilinde derlenmiştir ve sadece bilgilendirme amaçlıdır. Bundan herhangi bir iddia çıkarılamaz. Kullanmadan önce kapsamlı deneyler yapılmalıdır. Broşürümüz bir temel teşkil etmektedir. Mülkiyeti ve kişileri korumak için olası önlemlerin sorumluluğu kullanıcıya aittir. Talep üzerine tüm ürünler için gerekli standartta güvenlik bilgi formları temin edilebilir.

Mükler	
○ Kalıcı olarak elastik ○ Sızdırmazlık yüzeyine son derece iyi yapışma ○ Sıcaklık direnci -55 ila +270 °C ve +300 °C'ye kadar kısa süreler için ○ Hızlı bir şekilde kullanıma hazır	○ Birçok ortama karşı dayanıklıdır ○ Birçok farklı sızdırmazlık görevi için evrensel olarak uygulanabilir ○ Kolay söküm ○ Korozyon yok ○ İzosiyanat içermez ve silikon içermez
Evrensel olarak uygulanabilir	
Flanşlı bağlantıların yanı sıra yüzeyler için Otomotiv ve motosiklet endüstrisi, Traktör yapımı, Motor ve elektrik endüstrisi, Türbinler ve nükleer güç istasyonları, Makine mühendisliği ve iletim üretimi, Gıda endüstrisi, Madencilik, Kimya ve petrokimya, sanayi, Gaz, su ve elektrik santralleri vb. Neredeyse tüm tanınmış otomotiv üreticilerinin yanı sıra Federal Savunma Teknolojisi ve Tedarik Ofisi tarafından yayınlandı.	
İşleme notu	
Sızdırmazlık yüzeyleri MARSTON CLEANER temiz. MARSTON universal contayı bir tarafa, her iki tarafa da güçlü bir pürüzlülükle uygulayın ve yaklaşık 10 dakika kurutun. Daha sonra parçaları birleştirin. 10 dakika sonra vidayı bir kez sıkın. Hala sıkındır. Artık bekleme süresine gerek yok!	
Paketleme	Ürün numarası
20 x tüp à 20 g	MMD.T20
10 x tüp blister kart á20 g	MMD.T20-BK
10 x tüp à	MMD.T80
8 x tüp blister kart á	MMD.T80-BK
12 x teneke kutu á 250 g	MMD.D250
12 x Dura-Press à 200 g	MMD.K200
20 x kartuş à 330 g	MMD.K300
6 x teneke kutu à 850 g	MMD.D800

Bergheimer Str. 15 | D-53909 Zülpich | Tel. 02252/94150 | info@marston-domssel.de
www.marston-domssel.de

Bu ürünlerdeki bilgiler bilginiz dahilinde derlenmiştir ve sadece bilgilendirme amaçlıdır. Bundan herhangi bir iddia çıkarılamaz. Kullanmadan önce kapsamlı deneyler yapılmalıdır. Broşürümüz bir temel teşkil etmektedir. Mülkiyeti ve kişileri korumak için olası önlemlerin sorumluluğu kullanıcıya aittir. Talep üzerine tüm ürünler için gerekli standartta güvenlik bilgi formları temin edilebilir.