



Technical data sheet

MD SIL black
new cartridge LinRocII®

Renk	siyah
Temel	Asetoksi
Uygulama sıcaklığı	+5°C ila +35°C
Yoğunluk	1,03 gr/ml
Zamanla cilt (23°C/%55 RF)	CA. 10 dakika
Raf ömrü (+5°C ve +25°C)	24 ay
Kürlenme oranı	3 mm/24 saat
Kürlenmeden sonra sıcaklık direnci	-50°C ila +260°C
Mekanik özellikler (2 mm film)	
e Modülü	0,3 MPa
Shore-A Sertliği (3 sn) (DIN 53505)	20
Çekme Mukavemeti (DIN 53504)	1,8MPa
Kopma uzaması (DIN 53504)	%400
Ürün Tanım	
MD SIL, oda sıcaklığında vulkanize olan, yüksek kaliteli, tek bileşenli bir silikon dolgudur. Geniş bir uygulama yelpazesinde soğuğa, ısıya ve eskimeye karşı mükemmel direnç.	
Ürün özellikler	
- Optimum dolu sertleşme hız - Mükemmel soğuğa, ısıya ve eskimeye karşı dayanıklılık - Kullanımda ekonomik - Basit kullanım - Mevcut renkler (siyah, alüminyum , şeffaf ve kırmızı)	
Değerler ortalamadır. Bunlar yalnızca bilginiz içindir, ancak hiçbir garanti vermez.	

Bergheimer Str. 15 | D-53909 Zülrich | Tel. 02252/94150 | info@marston-domsel.de
www.marston-domsel.de

The information in this product has been compiled to the best of our knowledge and is intended purely for information purposes. No claims can be inferred therefrom. Before use, thorough experiments should be carried out. Our brochure represents a basis. Responsibility for possible measures to protect property and persons lies with the user. Safety data sheets on the required standard are available for all products on request.

LinRoc II ® nozulu nasıl çalışır?

ürünün akış hızını kontrol etmek için kapağın "Min"den "Maks"a sorunsuz bir şekilde döndürülmesine olanak tanır . Bu sadece valf yuvasının kilidini açmakla kalmaz, aynı zamanda kolu hareket konumuna yükseltir. Kola, parmakla basıldığında vana dikey olarak açılır ve ürün akmaya başlar.

Tıkanmış bir nozulu temizlemek için

Kapağı "Min" konumuna çevirin, vana kapanır. Daha sonra memeyi çevirerek açın ve temizleyin. Temizlenen nozul, vana üzerinde kolaylıkla değiştirilebilir.

Ana Özellikler

- o Kolay ve kontrollü kullanım.
- o Çok hassas ürün ekstrüzyonu.
- o Döndürme kilit sistemi ve üst kapak : Kürleşmeyi ve ürünün nozulde kurumasını engeller.
- o Dikey, yatay ve hatta baş aşağı uygulama için.

Talimatlar

Yüzeyler temiz, kuru ve sağlam olmalıdır. Gerekirse astar kullanın. Yapışma testler önceki ile the başvuru öyle tavsiye edilen .

Alanları başvuru

- o Otomotiv ve motosiklet endüstrisi (düz jant kapağı, şanzıman, farlar, arka lambalar, kapı kaplamaları, ön camlar vb. için)
- o Buzdolabı endüstrisi
- o Gemi inşa endüstrisi
- o Karavan inşaatı
- o Evin birçok alanı
- o Traktör binası
- o Otomotiv ve elektrik endüstri
- o Türbinler ve nükleer enerji santralleri
- o Makine mühendisliği ve şanzıman imalatı
- o Gıda endüstrisi
- o madencilik
- o Kimya ve petrokimya endüstrisi
- o Gaz, su ve elektrik istasyonları vb.

Ambalajlama

12 Otomatik kartuş á 200 ml

Ürün numarası

MSI.S.NK200

Bergheimer Str. 15 | D-53909 Zülrich | Tel. 02252/94150 | info@marston-domsel.de
www.marston-domsel.de