



MD SIL oxim gray automatic cartridge

Renk	gri
Temel	oksim
Uygulama sıcaklığı	+5°C ila +40°C
Sarkma direnci (ISO 7390)	<2 mm
Yoğunluk	1,18 gr/ml
Zamanla cilt (23°C/%55 RF)	CA. 5 dakika
Taşıma sırasında -15°C'ye kadar donmaya dayanıklıdır	Evet
Raf ömrü (+5°C ve +25°C)	12 ay
Kürlenme oranı	3 mm/24 saat
Kürlenmeden sonra sıcaklık direnci	-60°C ila +250°C
Mekanik özellikler (2 mm film)	
Shore-A Sertliği (3 sn) (DIN 53505)	40
Çekme Mukavemeti (DIN 53504)	3,4 MPa (N/mm ²)
Kopma uzaması (DIN 53504)	%330
Ürün Tanım	
MD SIL silikon mastik, atmosferik etkilere, titreşimlere, neme ve yüksek sıcaklıklara dayanıklı, yüksek kaliteli, nötr kürlenmiş bir sistemdir. Metaller için son derece yüksek yapışma.	
bitümlü yüzeylere uygundur . Boyanamaz.	
Ürün özellikler	
○ Hava koşullarına ve UV ışınlarına dayanıklı ○ Korozyon yok ○ Elektronik bileşenler için su yalıtımı kokusuz ○ Yüksek hızlı ağ iletişimi ○ Yüksek sıcaklık dayanımı	
Uygulama: Yüzeyler temiz, kuru ve sağlam olmalıdır. Uygulama öncesinde yapışma testlerinin yapılması tavsiye edilir.	
Paketleme	Ürün numarası
12 kartuş á 200 ml	MSI.GRAU.K200-O
Değerler ortalamadır. Bunlar yalnızca bilginiz içindir, ancak hiçbir garanti vermez.	

Bergheimer Str. 15 | D-53909 Zülrich | Tel. 02252/94150 | info@marston-domsel.de
www.marston-domsel.de