

MD 2K MS POLİMER gri

İçerik	MS-hibrit
Renk	açık gri
Karıştırma oranı	1 : 1
Tutarlılık	kararlı
İşleme sıcaklığı	+5°C ila +40°C
İşlem süresi	10 dakika
Yoğunluk (DIN 53479)	1,4 g/ml
Sıcaklık direnci	-40°C ila + 100°C (kürlelendikten sonra)
Hacim değişikliği	4 %
Cilt süresi (23C° %55 rF)	15 dakika
Tam güç	1 saat
Shore-A Sertlik (DIN 53505)	40
Boşluk doldurma	25 mm
Kopma uzaması (DIN 53504)	350 %
Yapı sınıfı (DIN 4102 Teil 4)	B2 (normalde yanıcı)
Çekme mukavemeti (DIN 53504)	2,2 MPa
Çekme kesme dayanımı (DIN 53504)	1,3 MPa
Raf ömrü (serin ve kuru)	9 ay 35 g kartuş 9 ay Soyucu kartuş 12 ay çift kartuş
Mülkler	
1 saat sonra ses çıkarmadan ortaya çıkıyor izosiyanat, solvent ve silikon içermez opaintable iyi korozyon koruması	kötü koku operasyonel olarak elastik ıslak uygulanabilir üzerinde owet Yağlara, katı yağlara ve suya karşı iyi direnc, alifatik çözücüler vb.
Ürün suya, alifatik solventlere, mineral yağlara, katı yağlara, seyreltik inorganik asitlere ve alkalilere karşı iyi bir dirence sahiptir. Ürünün aromatik solventlere, konsantre asitlere ve hidrojen klorüre karşı direnci düşüktür.	
Değerler ortalama değerlerdir. Yalnızca bilgi amaçlı olup, hiçbir garanti vermezler.	

Bergheimer Str. 15 | D-53909 Zülrich | Tel. 02252/94150 | info@marston-domsel.de
www.marston-domsel.de

Bu ürünlerdeki bilgiler bilginiz dahilinde derlenmiştir ve sadece bilgilendirme amaçlıdır. Bundan herhangi bir iddia çıkarılamaz. Kullanmadan önce kapsamlı deneyler yapılmalıdır. Broşürümüz bir temel teşkil etmektedir. Mülkiyeti ve kişileri korumak için olası önlemlerin sorumluluğu kullanıcıya aittir. Talep üzerine tüm ürünler için gerekli standartta güvenlik bilgi formları temin edilebilir.

Uygulama

- hava nemi beslemesi olmadan büyük yapıştırma
- metal yapılarda sızdırmazlık ve yapıştırma
- Metaller, plastikler (PE, PP, PTFE ve silikon yerine), sert ağaçlar arasında gerilimsiz yapıştırma, vagon, konteyner, gemi yapımı, karoser ve araç yapımında.

İşleme notu

Kalıp En iyi yapıştırıcı sonucunu elde etmek için yapıştırma yüzeyleri uygun, kuru, temiz, tozsuz ve yağsız olmalıdır. Islak yüzeylerde veya su altında yapıştırıcı iyi yapışır, isteğe bağlı olarak alt tabaka ön işleminden geçirilmelidir.

Çift şırınga/peeler kartuşunu dağıtım tabancasına yerleştirin ve ardından kapatın. Kapağı çevirin, karıştırma nozulunu takın ve sıkın. Malzemeyi dağıtım tabancası ile dışarı itin ve henüz 1:1 oranında karışmadıkları için ilk 2 g'ı atın.

Bu ürünü işlemek için herhangi bir standart silikon pres kullanılabilir.

RoHS konformu

Paket

Ürün numarası

14 çift yay á 35 g

MMS.2K.G.S25

12 çift yay á 65 g

MMS.2K.G.S50

12 Soyucu kartuş á 300 g

MMS.2K.G

6 çift kartuş á 500g

MMS.2K.G.S400

Bergheimer Str. 15 | D-53909 Zülpich | Tel. 02252/94150 | info@marston-domsel.de
www.marston-domsel.de

Bu ürünlerdeki bilgiler bilginiz dahilinde derlenmiştir ve sadece bilgilendirme amaçlıdır. Bundan herhangi bir iddia çıkarılamaz. Kullanmadan önce kapsamlı deneyler yapılmalıdır. Broşürümüz bir temel teşkil etmektedir. Mülkiyeti ve kişileri korumak için olası önlemlerin sorumluluğu kullanıcıya aittir. Talep üzerine tüm ürünler için gerekli standartta güvenlik bilgi formları temin edilebilir.